



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

**CB 32 base 50/70**

**BASE A5-T5**

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

N1/10	Vm %	14,5
N2/100	Vm %	5
N3/180	Vm %	3,5

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

(passante)	setaccio	31,5	100
	setaccio	20	87
	setaccio	16	74
	setaccio	14	70
	setaccio	12,5	65
	setaccio	10	56
	setaccio	8	49
	setaccio	6,3	43
	setaccio	4	35
	setaccio	2	23
	setaccio	0,5	11
	setaccio	0,25	8
	setaccio	0,063	4

Contenuto di legante Bmin 4

Resistenza a trazione 0

Coefficiente di trazione indiretta 0