



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

CB 32 base 50/70

ECO-BASE A5-T5

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

N1/10	Vm %	14
N2/100	Vm %	4,5
N3/180	Vm %	3,5

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

(passante)	setaccio	31,5	100
	setaccio	20	85
	setaccio	16	70
	setaccio	14	68
	setaccio	12,5	66
	setaccio	10	61
	setaccio	8	58
	setaccio	6,3	56
	setaccio	4	48
	setaccio	2	32
	setaccio	0,5	13
	setaccio	0,25	9
	setaccio	0,063	4

Contenuto di legante Bmin 3,5

Resistenza a trazione 0

Coefficiente di trazione indiretta 0