



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

**CB 32 binder 50/70**

**ECO-BINDER A7-T7**

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale |      |     | 180 |
| N1/10   | Vm % | 14  |     |
| N2/100  | Vm % | 6   |     |
| N3/180  | Vm % | 4,5 |     |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

|            |          |       |     |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5  | 100 |
|            | setaccio | 20    | 92  |
|            | setaccio | 16    | 83  |
|            | setaccio | 14    | -   |
|            | setaccio | 12,5  | 74  |
|            | setaccio | 10    | -   |
|            | setaccio | 8     | 55  |
|            | setaccio | 6,3   | -   |
|            | setaccio | 4     | 33  |
|            | setaccio | 2     | 24  |
|            | setaccio | 0,5   | 12  |
|            | setaccio | 0,25  | 8   |
|            | setaccio | 0,063 | 4   |

Contenuto di legante Bmin 4,5

Resistenza a trazione 0

Coefficiente di trazione indiretta 0