



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

CB 16 binder 50/70

BINDER A4-T4

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale 180

| | | |
|--------|------|----|
| N1/10 | Vm % | 15 |
| N2/100 | Vm % | 5 |
| N3/180 | Vm % | 4 |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

| | | | |
|------------|----------|-------|-----|
| (passante) | setaccio | 31,5 | 100 |
| | setaccio | 20 | 100 |
| | setaccio | 16 | 100 |
| | setaccio | 14 | 99 |
| | setaccio | 12,5 | 95 |
| | setaccio | 10 | 85 |
| | setaccio | 8 | 77 |
| | setaccio | 6,3 | 75 |
| | setaccio | 4 | 70 |
| | setaccio | 2 | 38 |
| | setaccio | 0,5 | 15 |
| | setaccio | 0,25 | 11 |
| | setaccio | 0,063 | 6 |

Contenuto di legante Bmin 4,8

Resistenza a trazione 0,00

Coefficiente di trazione indiretta 0