



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, aeroporti altre aree trafficate

**CB 16 binder PMB 40/100-50**

**BINDER SOFT AF4-TF4**

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale

190

N1/10	Vm %	13,5
N2/110	Vm %	4,5
N3/190	Vm %	3,5

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

(passante)	setaccio	31,5	100
	setaccio	20	100
	setaccio	16	100
	setaccio	14	-
	setaccio	12,5	83
	setaccio	10	-
	setaccio	8	58
	setaccio	6,3	-
	setaccio	4	45
	setaccio	2	34
	setaccio	0,5	15
	setaccio	0,25	10
	setaccio	0,063	5

Contenuto di legante Bmin 4

Resistenza a trazione 0

Coefficiente di trazione indiretta 0