



1982

FF SERCI SRL

Via Caprera, 15 - CAP 09036 Guspini (SU)

2009

1982-CPR-1027

EN 13108-5:2006/AC:2008

Conglomerato Bituminoso antisdrucchiolo chiuso

**SMA12 usura -50/70**

**TAPPETO SPLITTMASTIX Asphalt**

Impianto di produzione:

Località S'ISCA MILIA snc - CAP 09030 - Pabillonis (SU)

Determinazione dei vuoti -Numero giri di rotazione finale

180

|        |      |      |
|--------|------|------|
| N1/10  | Vm % | 12,5 |
| N2/100 | Vm % | 3,6  |
| N3/180 | Vm % | 2,4  |

Temperatura della miscela da 140° a 180°

Granulometria

|            |          |       |    |
|------------|----------|-------|----|
| (passante) | setaccio | 31,5  | -  |
|            | setaccio | 20    | -  |
|            | setaccio | 16    | -  |
|            | setaccio | 14    | -  |
|            | setaccio | 12,5  | 93 |
|            | setaccio | 10    | -  |
|            | setaccio | 8     | 68 |
|            | setaccio | 6,3   | -  |
|            | setaccio | 4     | 36 |
|            | setaccio | 2     | 29 |
|            | setaccio | 0,5   | 16 |
|            | setaccio | 0,25  | 12 |
|            | setaccio | 0,063 | 8  |

Contenuto di legante

Bmin

7

Resistenza a trazione

1,16

Coefficiente di trazione indiretta

92,46