Verifica di conformità alla norma UNI 11531-1:2014	RINAC S.r.l.						RICICLATO FRANTUMATO 90/100 LOTTO 4/2023
	Prospetto 4a			Prospetto 4b			
	Colmate/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Strato anticapillare	Fondazione non legata	Base non legata	09/01/24
Passante al setaccio da 125 mm	100	100	-	-	-	-	74,8
Passante al setaccio da 63 mm	75 ÷ 99	85 ÷ 99	100	100	100	100	0,0
Passante al setaccio da 31,5 mm	-	-	75 ÷ 99	85 ÷ 99	75 ÷ 99	85 ÷ 99	0,0
Passante al setaccio da 2 mm	-	-	-	0 ÷ 15	-	-	0,0
Passante al setaccio da 1 mm	-	-	-	0 ÷ 5	-	-	0,0
Passante al setaccio da 0,063 mm	-	< 35	< 15	< 3	< 9	< 9	0,0
Qualità dei fini (ES)	-	> 20	> 30	>70	> 30	> 50	0,0
Qualità dei fini (MB)	-	< 5	< 5	-	< 2	< 1,5	NR
Appiattimento dell'aggregato grosso	-	< 50	< 35	< 35	< 35	< 35	NR
Percentuale di particelle frantumate (C_c)	-	-	-	-	-	90 ÷ 100	0,0
Percentuale di particelle totalmente arrotondate (C_{tr})	-	-	-	-	-	0 ÷ 3	NR
Resistenza alla frammentazione	-	< 50	< 45	< 40	< 30	< 30	NR
Resistenza all'usura	-	-	-	-	-	< 20	NR
Solfato solubile in acqua	-	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,489
Rcug	> 50	> 50	> 70	> 70	> 90	> 90	0,0
Rg	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	NR
Ra	-	< 30	< 10	< 30	< 5	< 1	NR
FL	< 10	< 10	< 5	< 5	< 5	< 5	NR
X	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	NR

NR = Nessun Requisito