RINAC S.r.l. - Verifica di conformità agli allegati C della Circolare 5205/2005						Valori rilevati 09/01/24 CEMENTO 0/30 LOTTO 5/2023
Requisiti	Allegato C1 Corpo dei rilevati	Allegato C2 Sottofondi stradali	Allegato C3 Strati di fondazione	Allegato C4 Recuperi ambientali, riempimenti e colmate	Allegato C5 Strati accessori (antigelo, anticapillare, drenante, ...)	
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	≥ 70% in massa	≥ 80% in massa	≥ 90% in massa	≥ 70% in massa	≥ 80% in massa	97,4
Vetro e scorie vetrose	≤ 15% in massa	≤ 10% in massa	≤ 5% in massa	≤ 15% in massa	≤ 10% in massa	0,0
Conglomerati bituminosi	≤ 25% in massa	≤ 15% in massa	≤ 5% in massa	≤ 25% in massa	≤ 15% in massa	2,6
Altri rifiuti minerali di cui sia ammesso il recupero dalla legislazione vigente	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia	≤ 5% per ciascuna tipologia	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia	0,0
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili,cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitumi; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica.	≤ 0,1% in massa	≤ 0,1% in massa	≤ 0,1% in massa	≤ 0,1% in massa	≤ 0,1% in massa	0,0
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	≤ 0,6% in massa	≤ 0,4% in massa	≤ 0,4% in massa	≤ 0,6% in massa	≤ 0,4% in massa	0,0
Passante allo staccio 63 mm	85% - 100%	= 100%	NR	85% - 100%	NR	100,0
Passante allo staccio 40 mm	NR	NR	100%	NR	NR	100,0
Passante allo staccio 20 mm	NR	NR	>61%; <79%	NR	NR	82,1
Passante allo staccio 10 mm	NR	NR	>41%; <64%	NR	NR	53,7
Passante allo staccio 4 mm	≤ 60%	≤ 60%	>31%; <49%	NR	NR	29,7
Passante allo staccio 2 mm	NR	NR	>22%; <36%	NR	NR	20,6
Passante allo staccio 1 mm	NR	NR	>13%; <30%	NR	NR	12,0
Passante allo staccio 0,5 mm	NR	NR	>10%; <20%	NR	NR	7,0
Passante allo staccio 0,063 mm	≤ 15%	≤ 15%	≤ 10%	≤ 15%	NR	1,7
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al setaccio 0,063 mm	NR	> 3/2	> 3/2	NR	NR	4,1
Equivalente in Sabbia	≥ 20	NR	> 30	NR	NR	68,3
Coefficiente Los Angeles	NR	NR	≤ 30	NR	NR	22,0
Indice di forma (frazione > 4 mm)	NR	≤ 40	≤ 40	NR	NR	18,3
Indice di Appiattimento (frazione > 4 mm)	NR	≤ 35	≤ 35	NR	NR	9,5
Ecocompatibilità	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998					conforme

NR = Nessun Requisito