RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/24.03 G1

Data di Emissione

15/10/2024

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 90/100**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)


Data di campionamento: 01/10/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI STACCIATURA - UNI EN 933-1:2012

X	Stacciatura per via secca	Massa totale essiccata M1	**80853,1**

	Lavaggio e Stacciatura	Massa totale essiccata M1	-
		Massa essiccata dopo lavaggio M2	-
		Massa essiccata dei fini rimossi con il lavaggio M1 - M2	-

Apertura stacci	Massa del trattenuto	Trattenuto progressivo	Trattenuto cumulativo	Passante cumulativo
mm	g	g	%	%
180	0,0	0,0	0,0	100,0
125	0,0	0,0	0,0	100,0
100	0,0	0,0	0,0	100,0
90	13520,5	13520,5	16,7	83,3
80	47451,7	60972,2	75,4	24,6
63	16332,8	77305,0	95,6	4,4
40	3321,9	80626,9	99,7	0,3
31,5	39,3	80666,2	99,8	0,2
20	111,3	80777,5	99,9	0,1
16	51,6	80829,1	100,0	0,0
14	0,0	80829,1	100,0	0,0
12,5	0,0	80829,1	100,0	0,0
10	0,0	80829,1	100,0	0,0
8	0,0	80829,1	100,0	0,0
6,3	0,0	80829,1	100,0	0,0
4	0,0	80829,1	100,0	0,0
2	1,1	80830,2	100,0	0,0
1	3,2	80833,4	100,0	0,0
0,5	2,7	80836,1	100,0	0,0
0,25	2,1	80838,2	100,0	0,0
0,125	3,7	80841,9	100,0	0,0
0,063	1,3	80843,2	100,0	0,0
FONDO	9,9	80853,1	100,0	0,0



ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 040 - Bilancia Controls

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
01/10/2024	*14/10/2024*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

lab SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.03 G2**
		Data di Emissione **15/10/2024**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 90/100**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 01/10/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI - UNI EN 933-5:2023

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D ≤ 2d

Classe granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < **mm**	Massa totale del campione M1 **g**	Masse particelle frantumate/spezzate Mc **g**	Massa particelle arrotondate Mr **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più Cc **%**	Cr **%**
63/80	16332,8	16332,8	0,0	100,0	0,0

Frazione di particelle totalmente frantumate/spezza **g**	Frazione di particelle totalmente arrotondate **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più Ctc **%**	Ctr **%**
16332,8	0,0	100,0	0,0

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D > 2d

Frazione granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < **mm**	Massa totale del campione M1 **g**								
-	-	Mc	-	Mtc	-	Mr	-	Mtr	-
		Cc	-	Ctc	-	Cr	-	Ctr	-
-	-	Mc	-	Mtc	-	Mr	-	Mtr	-
		Cc	-	Ctc	-	Cr	-	Ctr	-
-	-	Mc	-	Mtc	-	Mr	-	Mtr	-
		Cc	-	Ctc	-	Cr	-	Ctr	-
MEDIA VALORI		**Cc**	**-**	**Ctc**	**-**	**Cr**	**-**	**Ctr**	**-**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
01/10/2024	*14/10/2024*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.