RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D1

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)


Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI STACCIATURA - UNI EN 933-1:2012

X	Stacciatura per via secca	Massa totale essiccata M1	**45904,2**

	Lavaggio e Stacciatura	Massa totale essiccata M1	**45376,9**
		Massa essiccata dopo lavaggio M2	**44309,4**
		Massa essiccata dei fini rimossi con il lavaggio M1 - M2	**1067,5**

Apertura stacci	Massa del trattenuto	Trattenuto progressivo	Trattenuto cumulativo	Passante cumulativo
mm	g	g	%	%
180	0,0	0,0	0,0	100,0
125	0,0	0,0	0,0	100,0
100	0,0	0,0	0,0	100,0
90	0,0	0,0	0,0	100,0
80	0,0	0,0	0,0	100,0
63	527,3	527,3	1,1	98,9
40	6794,4	7321,7	15,9	84,1
31,5	7037,4	14359,1	31,3	68,7
20	12596,4	26955,5	58,7	41,3
16	882,9	27838,4	60,6	39,4
14	366,3	28204,7	61,4	38,6
12,5	1064,4	29269,1	63,8	36,2
10	2928,3	32197,4	70,1	29,9
8	2266,5	34463,9	75,1	24,9
6,3	1634,1	36098,0	78,6	21,4
4	1920,0	38018,0	82,8	17,2
2	1593,3	39611,3	86,3	13,7
1	1461,3	41072,6	89,5	10,5
0,5	868,5	41941,1	91,4	8,6
0,25	617,7	42558,8	92,7	7,3
0,125	463,5	43022,3	93,7	6,3
0,063	409,5	43431,8	94,6	5,4
FONDO	1404,9	45904,2	100,0	0,0



ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 040 - Bilancia Controls

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D2

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

VALUTAZIONE DEI FINI

EQUIVALENTE IN SABBIA - UNI EN 933-8:2015

Prova N°	Peso Campione (g)	H1 (mm)	H2 (mm)	SE = H2/H1 x 100 %
1	120	123	58	**47,2**
2	120	122	59	**48,4**
EQUIVALENTE IN SABBIA SE %				**47,8**

PROVA DEL BLU DI METILENE - UNI EN 933-9:2022

M1	Massa essicata del campione Classe granulometrica 0 -2	**g**	200
V1	Volume totale di soluzione colorata aggiunta	**ml**	95
MB	**Valore del blu di Metilene (V1 / M1) X 10**	**g/Kg**	**4,8**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 077 - Set equivalente in sabbia
E-LAB S 077 - Agitatore elettrico Controls
E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D3

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI - UNI EN 933-5:2023

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D ≤ 2d

Classe granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < **mm**	Massa totale del campione M1 **g**	Masse particelle frantumate/spezzate Mc **g**	Massa particelle arrotondate Mr **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più Cc **%**	Cr **%**

Frazione di particelle totalmente frantumate/spezza **g**	Frazione di particelle totalmente arrotondate **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più Ctc **%**	Ctr **%**

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D > 2d

Frazione granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < **mm**	Massa totale del campione M1 **g**								
31,5/40	**7037,4**	Mc	6376,7	Mtc	6376,7	Mr	660,3	Mtr	0,0
		Cc	90,6	Ctc	90,6	Cr	9,4	Ctr	0,0
25/31,5	**9995,1**	Mc	9395,6	Mtc	9395,6	Mr	599,5	Mtr	0,0
		Cc	94,0	Ctc	94,0	Cr	6,0	Ctr	0,0
20/25	**2601,4**	Mc	2492,5	Mtc	2492,5	Mr	108,9	Mtr	0,0
		Cc	95,8	Ctc	95,8	Cr	4,2	Ctr	0,0
MEDIA VALORI		**Cc**	**93,5**	**Ctc**	**93,5**	**Cr**	**6,5**	**Ctr**	**0,0**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

e-lab SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/25.02 D4**
	ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788 ISTITUTO GIORDANO	*Data di Emissione* **11/04/2025**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE PER LA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE - LOS ANGELES - UNI EN 1097-2:2020

	CLAS. GRANULOMETRICA CAMPIONE (mm)	NUMERO DI SFERE	PESO SFERE (g)	NUMERO DI GIRI	PESO DEL CAMPIONE (g)	PESO TRATTENUTO STACCIO 1,6 mm (M
	Da 4 fino a 8	8	Da 3410 a 3540	500	5000	
	Da 6,3 fino 10	9	Da 3840 a 3980	500	5000	
	Da 8 fino a 12,5	10	Da 4260 a 4420	500	5000	
X	Da 10 fino a 14	11	Da 4690 a 4860	500	5000	**3783,1**
	Da 12,5 fino a 16	12	Da 5120 a 5300	500	5000	

LA = (5000 - M) / 50		**M** = Massa secca in grammi del trattenuto allo staccio 1,6 mm
% LA =	**24,3**	**LA** = Perdita di massa percentuale del materiale sottoposto a prov

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 076 - Macchina Los Angeles Matest
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D5

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA - MICRO-DEVAL - UNI EN 1097-1:2011

	CLAS. GRANULOMETRICA CAMPIONE (mm)	CARICA ABRASIVA PESO SFERE (g)	NUMERO DI GIRI	PESO DEI SINGOLI CAMPIONI (g)	TRATTENUTO STACCIO 1,6 mm	
					CAMPIONE 1	CAMPIONE 2
	Da 4 fino a 6,3	2000 ± 5	12000	500		
	Da 6,3 fino 10	4000 ± 5	12000	500		
	Da 8 fino a 12,5	4400 ± 5	12000	500		
X	Da 10 fino a 14	5000 ± 5	12000	500	**416,7**	**415,6**
	Da 12,5 fino a 16	5400 ± 5	12000	500		

Mde = (500 - m) / 5		**m** = Massa secca in grammi del trattenuto allo staccio 1,6 m			
% Mde (Valore medio)	**16,8**	% Mde $_1$ =	16,7	% Mde $_2$ =	16,9

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 075 - Macchina Micro-Deval Matest
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D6

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

CLASSIFICAZIONE PER I COSTITUENTI DEGLI AGGREGATI GROSSI RICICLATI - UNI EN 933-11:2009

Temperatura di essicazione	T =	110	**C°**
Peso totale del campione	M0 =	45904,2	**g**
Trattenuto allo staccio da 63mm	M63 =	527,3	**g**
Passante allo staccio da 4mm	M4 =	6818,7	**g**
Massa della porzione di prova	M1 =	**38558,2**	**g**
Massa della porzione rimanente non flottante		**38558,2**	**g**

Costituente	Volume (cm^3)		Proporzioni (cm^3/Kg)
FL	VFL	0,0	**0,0**

Costituente	Massa (g)		Proporzioni (%)
X	Mx =	0,0	**0,0**
Rc	MRc =	0,0	**0,0**
Ru	MRu =	38558,2	**100,0**
Rb	MRb =	0,0	**0,0**
Ra	MRa =	0,0	**0,0**
Rg	MRg =	0,0	**0,0**
Somma delle proporzioni			**100,0**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D7

Data di Emissione

11/04/2025

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

ANALISI CHIMICHE - UNI EN 1744-1:2013

RIFERIMENTO NORMATIVO	DETERMINAZIONE	RISULTATO	U.M.
EN 1744-5	CLORURI IDROSOLUBILI	-	$\%Cl^-$
EN 1744-1 PAR. 10.2	SOLFATI IDROSOLUBILI	**0,136**	% SO_4
EN 1744-1 PAR. 11	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE	-	% S
EN 1744-1 PAR. 12	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	**0,195**	% SO_3
EN 1744-1 PAR. 15.1	CONTENUTO DI SOSTANZA UMICA	-	COLORE

DETERMINAZIONE DEI CONTAMINANTI LEGGERI - UNI EN 1744-1:2013

DETERMINAZIONE		RISULTATO	U.M.
MASSA DELLA PORZIONE DI PROVA ESSICCATA IN FORNO	m_{10}	-	g
MASSA DEI GRANULI LEGGERI ESSICCATI IN FORNO	m_{11}	-	g
PERCENTUALE DEI GRANULI LEGGERI PRESENTI NELL'AGGRE	m_{LPC}	-	%

CONTENUTO DI CARBONATO DI CALCIO

DETERMINAZIONE	RISULTATO	U.M.	RISULTATO	U.M.
CONTENUTO DI CARBONATO DI CALCIO	-	% CO_2	-	% $CaCO_3$

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D8

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO - UNI EN 933-3:2012

assa totale della porzione di prova N	**45904,2 g**

Massa trattenuta dallo staccio da 80	0,0 **g**
Massa passante dallo staccio da 4 n	6818,7 **g**
Totale della massa scartata	**6818,7 g**

Stacciatura con stacci di prova		Stacciatura con stacci a barre		
Classi granulometriche di / Di **mm**	Massa (Ri) della classe granulometrica di / Di **g**	Larghezza nominale dell'apertura dello **mm**	Massa passante attraverso lo staccio a barre (mi) **g**	FIi = (mi/Ri) x 100
63/80	527,3	40	0,0	0,0
50/63	3216,0	31,5	0,0	0,0
40/50	3578,4	25	264,3	7,4
31,5/40	7037,4	20	411,3	5,8
25/31,5	9995,1	16	1363,5	13,6
20/25	2601,4	12,5	149,5	5,7
16/20	882,9	10	52,5	5,9
12,5/16	1430,7	8	48,7	3,4
10/12,5	2928,3	6,3	113,7	3,9
8/10	2266,5	5	138,0	6,1
6,3/8	1634,1	4	130,9	8,0
5/6,3	1052,4	3,15	49,2	4,7
4/5	867,6	2,5	27,7	3,2
M1 = ΣRi =	**38018,1**	M2 = Σmi =	**2749,3**	
FI = (M2/M1) x 100 =		**7,2**		

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 027 ÷ 039 - Serie setacci a barre

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

e-lab SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/25.02 D9**
	ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788 ISTITUTO GIORDANO	*Data di Emissione* **11/04/2025**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

INDICE DI FORMA - UNI EN 933-4:2008

CAMPIONE DI PROVA IN CUI D ≤ 2d

Massa totale del campione **M0** (g)	Frazione granulometrica predominante **di /Di** (mm)	Massa della frazione predominante **M1** (g)	Massa dei granuli non cubici **M2** (g)	Indice di forma **SI** (%)

CAMPIONE DI PROVA IN CUI D > 2d

Frazioni granulometriche predominanti **di /Di** (mm)	Massa delle frazioni predominanti **M1** (g)	Massa dei granuli non cubici **M2** (g)
31,5/40	7037,4	608,1
25/31,5	9995,1	1313,6
20/25	2601,4	289,7

Massa totale del campione (M0)	45904,2
Somma delle masse delle frazioni granulometriche (ΣM1i)	19633,9
Somma delle masse dei granuli non cubici in ognuna delle frazioni granulometriche (ΣM	2211,4
Indice di forma SI = (ΣM2i / ΣM1i)x 100	**11,3**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 081 - Calibro a cursore per aggregati
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D10

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**


Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG - UNI CEN ISO 17892-12:2022

LIMITE LIQUIDO

Numero di colpi	17	20	28
Peso umido + tara	55,163	42,381	74,391
Peso secco (g)	33,124	23,799	51,403
Tara (g)	16,056	14,353	14,249
Contenuto	18,06	17,77	17,00
Numero di colpi	**25**	**LL =**	**17,29**



LIMITE PLASTICO

Peso umido + tara (	-	-	-	**Peso secco (g)**	-	-	-
Tara (g)	-	-	-	**Contenuto d'acqua**	-	-	-
		LP =	-	**IP = LL - LP**		**IP =**	**N.P.**

CLASSIFICAZIONE UNI 11531-1:2024

Frazione passante al setaccio da 2 mm	**13,9**
Frazione passante al setaccio da 0,5	**8,7**
Frazione passante al setaccio da 0,063	**5,4**

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE	**A1-a**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 118 - Bilancia Digitale Matest
E-LAB 489 - Kit determinazione limite liquido Matest
E-LAB 490 - Kit determinazione limite plastico Matest
E-LAB 491 - Cucchiaio di Casagrande Matest

Data di Ricezione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/25.02 D11

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 3788

Data di Emissione

11/04/2025

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)


Identificazione Campione: **PIETRISCO 0/70 - LOTTO 4/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 14/03/2025 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

PROVA PROCTOR - UNI EN 13286-2:2010

	Umidità nominale	4	6	8	10	%
m_1	Massa dello stampo e della piastra di base	5142,0	5138,0	5141,0	5139,0	g
m_2	Massa dello stampo, della piastra e della	9446,0	9777,0	9836,0	9659,0	g
D	Diametro dello stampo	150,0	150,0	150,0	150,0	mm
h	Altezza dello stampo	120,0	120,0	120,0	120,0	mm
V	Volume dello stampo	2120,6	2120,6	2120,6	2120,6	mm^3
ρ	**Massa volumica apparente**	**2,030**	**2,188**	**2,214**	**2,131**	Mg/m^3
T	Peso Tara	95,320	99,220	89,420	93,520	g
P1	Peso Tara + campione umido	705,320	715,910	771,410	689,770	g
P2	Peso Tara + campione asciutto	682,500	678,230	721,820	632,650	g
w	Contenuto d'acqua della miscela	**3,9**	**6,5**	**7,8**	**10,6**	%
ρ_d	**Massa volumica a secco**	**1,954**	**2,054**	**2,053**	**1,927**	Mg/m^3



Massa volumica a secco massima	ρ_d	2,061	Mg/m^3
Contenuto d'acqua ottimale	w	7,1	%

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 218 - Compattatore automatico

Data di Ricezione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
14/03/2025	*11/04/2025*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.