Verifica di conformità alla norma UNI 11531-1:2024	RINAC SRL - PIETRISCO 0/6 - LOTTO 21-2025									11/09/25
	Prospetto 4a			Prospetto 4b			Prospetto 4c			
	Colmate/dune rimodellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Strato anticapillare	Fondazione non legata	Base non legata	Allettamenti, rinfianchi, intonaci e similari	Allettamenti, rinfianchi e analoghi	Drenaggi e vespai	
Passante al setaccio da 125 mm	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100,0
Passante al setaccio da 63 mm	-	85 ÷ 99	100	100	100	100	-	-	-	100,0
Passante al setaccio da 31,5 mm	-	-	75 ÷ 99	85 ÷ 99	75 ÷ 99	85 ÷ 99	-	-	-	100,0
Passante al setaccio da 8 mm	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100,0
Passante al setaccio da 2 mm	-	-	-	0 ÷ 15	-	-	-	-	-	59,9
Passante al setaccio da 1 mm	-	-	-	0 ÷ 5	-	-	-	-	-	40,1
Passante al setaccio da 0,063 mm	-	< 35	< 15	< 3	< 9	< 9	-	-	-	9,1
Qualità dei fini (ES)	-	> 20	> 30	-	> 30	> 50	≥ 20	≥ 20	-	55,1
Qualità dei fini (MB)	-	< 5	< 5	-	< 2	< 1,5	≤ 5	≤ 5	-	8,5
Appiattimento dell'aggregato grosso	-	< 50	< 35	< 35	< 35	< 35	-	-	-	11,0
Percentuale di particelle frantumate (C_c)	-	-	-	-	-	90 ÷ 100	-	-	-	0,0
Percentuale di particelle totalmente arrotondate (C_{tr})	-	-	-	-	-	0 ÷ 3	-	-	-	-
Resistenza alla frammentazione	-	< 50	< 45	< 40	< 30	< 30	-	-	-	-
Resistenza all'usura	-	-	-	-	-	< 20	-	-	-	-
Solfato solubile in acqua	-	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	0,102
Rcug	> 50	> 50	> 70	> 70	> 90	> 90	-	> 50	> 50	100,0
Rg	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	-	-	-	0,0
Ra	-	< 40	< 30	< 30	< 30	< 1	-	-	-	0,0
FL	< 10	< 10	< 5	< 5	< 5	< 5	-	< 10	< 10	0,0
X	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	0,0
Proctor (densità e umidità)	-			-			-	-	-	
CBR dopo 4 gg di imbibizione	-	-	≥ 10	-	≥ 50	-	-	-	-	
Rigonfiamento CBR	-	-	≤ 1	-	-	-	-	-	-	
VERIFICA DI CONFORMITA' TABELLA 2 E 3 DM 127 28 giugno 2024										
	UTILIZZI DI CUI ALLA LETTERA a) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	UTILIZZI DI CUI ALLE LETTERE DA b) a g) DELL'ALLEGATO 2	

LEGENDA COLORI

PARAMETRO CONFORME | PARAMETRO NON CONFORME | PARAMETRO NON VERIFICATO