RINAC S.R.L.

CE

1982

RINAC S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 5 - Zona Artigianale/PIP su Pranu 09076 Sedilo (OR)

2013

1982-CPR-1687

Sistema di VVCP: Sistema 2+

Cemento 0-8 - Lotto 29-2025

d/D 0/8

Impianto di produzione: Strada Provinciale 64 km 1,9 09070 Norbello (OR)

	13242:2002+A1:2007	12620:2002+A1:2008		
	Aggregato Riciclato Frazione Unica	Aggregato Riciclato MISTO		
Granulometria	0/8	0/8		
Categoria	GA85	GA85		
Contenuto di fini	f5	f11		
Equivalente in sabbia	SE 85,4	SE 85,4		
Valore del Blu di Metilene	MB 1,3	MB 1,3		
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,193	2,193		
Assorbimento d'acqua WA24(%)	7,368	7,368		
Forma e Appiattimento	SI 20 - FI 20	SI 15 - FI 15		
Percentuali superfici frantumate	C 90/3	NPD		
Resistenza alla frantumazione	LA40	LA40		
Resistenza all'usura	MDE 40	MDE 40		
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD	NPD		
Solfati solubili in acido	AS 0,8	AS 0,8		
Solfati idrosolubili	SS 0,7	SS 0,7		
Contenuto di sostanza umica	NPD	assente		
Cloruri idrosolubili	NPD	%Cl 0,012		
Zolfo Totale	NPD	%S 0,627		
Classificazione aggregati riciclati	Rc 90, X 1-, FL 5-			
Sostanze pericolose:	-			
Tabella 2 Decreto n. 127/2024	Conforme per tutti gli utilizzi			
Tabella 3 Decreto n. 127/2024	Conforme			
Reattività alcali-silice		RA3/S		

Riferimenti DOP

Numero 27 REV. 1-25 Data 20/01/26