Verifica di conformità alla norma UNI 11531-1:2024	RINAC S.r.l. - PIETRISCO DI BASALTO 30-60 – LOTTO 37/2025											24008/25.14 (M)
	Prospetto 2		Prospetto 4a			Prospetto 4b			Prospetto 4c			
	Supercompattato Fuso A	Supercompattato Fuso B	Colmate/dune rimodellazioni/ rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Strato anticapillare	Fondazione non legata	Base non legata	Allettamenti, rinfianchi, intonaci e similari	Allettamenti, rinfianchi e analoghi	Drenaggi e vespai	15/01/26
Designazione				0/63	0/31,5	2/31,5	0/31,5	0/31,5	d = 0 mm; D ≤ 6,3mm	d = 0; D > 6,3	d ≥ 1; D > 2	
Passante al setaccio da 125 mm	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	**100,0**
Passante al setaccio da 63 mm	100	-	-	85 ÷ 99	100	100	100	100	-	-	-	**85,3**
Passante al setaccio da 31,5 mm	70 ÷ 99	100	-	-	75 ÷ 99	85 ÷ 99	75 ÷ 99	85 ÷ 99	-	-	-	**8,7**
Passante al setaccio da 16 mm	-	70 ÷ 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,5**
Passante al setaccio da 8 mm	30 ÷ 70	50 ÷ 85	-	-	-	-	-	-	100	-	-	**0,4**
Passante al setaccio da 4 mm	23 ÷ 55	35 ÷ 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,4**
Passante al setaccio da 2 mm	15 ÷ 40	25 ÷ 50	-	-	-	0 ÷ 15	-	-	-	-	-	**0,4**
Passante al setaccio da 1 mm	-	-	-	-	-	0 ÷ 5	-	-	-	-	-	**0,3**
Passante al setaccio da 0,5 mm	8 ÷ 25	15 ÷ 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,3**
Passante al setaccio da 0,063 mm	2 ÷ 15	5 ÷ 20	-	< 35	< 15	< 3	< 9	< 9	-	-	-	**0,3**
Qualità dei fini (ES)	≥ 25	≥ 25	-	≥ 20	≥ 30	-	≥ 30	≥ 50	≥ 20	≥ 20	-	**NPD**
Qualità dei fini (MB)	-	-	-	≤ 5	≤ 5	-	≤ 2	≤1,5	≤ 5	≤ 5	-	**NPD**
Appiattimento dell'aggregato grosso	-	-	-	≤ 50	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	-	-	-	**9,6**
Percentuale di particelle frantumate (C_c)	-	-	-	-	-	-	-	90 ÷ 100	-	-	-	**100,0**
Percentuale di particelle totalmente arrotondate (C_{tr})	-	-	-	-	-	-	-	0 ÷ 3	-	-	-	**0,0**
Resistenza alla frammentazione	≤ 50	≤ 50	-	≤ 50	≤ 45	≤ 40	≤ 30	≤ 30	-	-	-	**NPD**
Resistenza all'usura	-	-	-	-	-	-	-	≤ 20	-	-	-	**NPD**
Solfato solubile in acqua	-	-	-	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,7	**0,1**
Rcug	-	-	≥ 50	≥ 50	≥ 70	≥ 70	≥ 90	≥ 90	-	≥ 50	≥ 50	**100,0**
Rg	-	-	-	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	-	-	-	**0,0**
Ra	-	-	-	≤ 40	≤30	≤ 30	≤ 30	≤ 1	-	-	-	**0,0**
FL	-	-	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	-	≤ 10	≤ 10	**0,0**
X	-	-	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	-	≤ 1	≤ 1	**0,0**
Proctor (densità e umidità)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**NPD**
CBR dopo 4 gg di imbibizione	≥ 50	≥ 50	-	-	≥ 10	-	≥ 50	-	-	-	-	**NPD**
Rigonfiamento CBR	-	-	-	-	≤ 1	-	-	-	-	-	-	**NPD**
Tabella 2 Decreto n. 127/2024	4° Colonna	4° Colonna	3° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	4° Colonna	
Tabella 3 Decreto n. 127/2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
IMPIEGHI DDC 127/2024	**C**	**C**	**A**	**B**	**C**	**E**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	

LEGENDA COLORI

PARAMETRO CONFORME **PARAMETRO NON CONFORME**

NOTE

USI CONSENTITI Con riferimento all'aggregato oggetto del prospetto, sono consentiti esclusivamente gli utilizzi per i quali, nella **colonna** corrispondente, tutte le caselle risultano colorate in verde.

NPD Nessuna prestazione determinata